Rifino Premium

Produit de jointoiement et enduit de peintre

Rifino Premium est un produit de jointoiement à usage multiple, de très haute qualité en poudre, à base de gypse enrichi dadditifs, suivant NBN EN 13963:2014.

Rifino Premium est à mélanger avec de l'eau, durcit par prise, a un temps de séchage court (45 minutes) et a un retrait limité.

Rifino Premium est blanc et a une granulométrie ultra fine qui le fait souple à travailler.

Description

Application et avantages	Rifino Premium est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : • pour le jointoiement au rendement optimal des plaques Gyproc® avec des bords ABA, en combinaison avec une bande d'armature (de papier P50 ou de gaze adhésive G50) et des têtes de vis ; • pour la mise en place de profilés de parachèvement (tels que AquaBead® ou No-Coat®) ; • pour la rectification d'irrégularités sur les plaques Gyproc®, plafonnage ou autres matériaux brut ; • comme enduit de peintre et comme reboucheur pour les réparations des divers supports, avec son très bon pouvoir de remplissage et une adhérence excellente sur les différents matériaux.
Forme	Poudre
Couleur	blanc

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 13963:2014	3B type enduit de jointoiement pour plaque de plâtre
Réaction au feu	NBN EN 13963:2014	A1

Emballage et conservation				
Emballage et gerbage	**Emballage**	**Contenu**	**Type pal**	**Conditionnement**

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Rifino Premium

Emballage et conservation

	sac en papier	5 kg	Palette Euro	105
Conservation	**Temps de conservation [mois]**		**Conditions de conservation**	
	12		dans l'emballage orignal fermé, à l'abri de l'humidité et du gel, à partir de la date renseignée sur l'emballage.	

Caractéristiques de mise en œuvre

Dosage de mélange	3.5 litres d'eau/sac 5 kg
Consommation	150 g/m² joints ABA ou 900 g/m²/mm comme enduit
Durcissement	prise
Temps de mise en œuvre	+/- 60 minutes
Temps de séchage (délai d'attente)	+/- 2 à 3 heures
Température de mise en œuvre	Produit de jointoiement : > 7°C Support : 5°C - 30°C

Information additionnelle

Précautions	Lire attentivement les informations techniques dans nos brochures système, ainsi que les instructions sur l'emballage. En cas d'application du Rifino Premium directement sur du plâtre (bord GBC), pré traiter le support afin de réguler l'absorption.
Mise en œuvre	Répandre la poudre de façon uniforme sur la quantité requise d'eau propre (5 kg de poudre sur 3,5 l de l'eau) et mélanger à l'aide d'une truelle ou d'un mélangeur. Laisser le tout reposer pendant quelques minutes et ensuite bien remélanger afin d'obtenir une pâte homogène. Utiliser le produit dans les 60 minutes.
Points d'attention	Ne pas mélanger ni ajouter d'autres liants ou produits au Rifino Premium. Stabiliser le support avant de commencer l'enduisage de surfaces en mauvais état. Les fiches de sécurité de nos produits sont disponibles sur demande. Consulter notre service technique.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Téléchargement : 25/04/2024
Révision : 14/02/2024