Betongrip Easy®

Performante hechtbrug voor pleisterwerken op betonnen ondergronden



De Gyproc® Betongrip Easy® is een lichtgroen gebruiksklaar voorstrijkmiddel op basis van harsen, ter verbetering van de hechting en verwerkbaarheid van de Gyproc® binnenpleisters op alle niet-zuigende en gladde ondergronden. Het biedt een optimale hechting doordat het de ondergrond bekleedt met een hechtingsbevorderende kunstharslaag.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Gyproc® Betongrip Easy® wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • om de hechting te bevorderen op verschillende dichte of gladde, niet- of zwakzuigende steenachtige ondergronden (ter plaatse gestort beton, betonelementen, ...); • om verneveld te worden, en om aangebracht te worden met rol of kwast.
Kleur	licht groen
Herkomst	Saint-Gobain Construction Products Belgium

Technische data

Verpakking en bewaring

Verpakking en stapeling	**Verpakking**	**Inhoud**	**Type pallet**	**Stapeling**
	emmer	15,00 l	Euro Pallet	12 24

Bewaartijd	**Bewaartijd [maanden]**	**Bewaarcondities**
	24	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vrij van blootstelling aan hoge temperaturen en direct zonlicht, vanaf de datum vermeld op de verpakking

Verwerkingseigenschappen

Volumieke massa	1,01 kg/l

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Betongrip Easy®

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	het product is gebruiksklaar en wordt niet verdund
Rendement	+/- 100 à 150 m²/emmer
Verbruik	100 - 150 ml/m² afhankelijk van de ondergrond
Verharding	door droging en polymerisering
Droogtijd	1 à 5 uren laten drogen tot verfilming (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden)
Maximale wachttijd alvorens te bepleisteren	48 u. om mogelijke stofafzetting en andere vervuilingen te voorkomen
Verwerkings-temperatuur	Primer: > 5°C Ondergrond: > 5°C

Bijkomende informatie

Nazorg	Vermijd tocht, vocht en direct zonlicht tijdens de verwerking en tijdens het drogen.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Download: 29/03/2024
Revisie: 14/02/2024