

Gyproc® platen met verhoogde waterwerendheid

De Gyproc® WR plaat is een gips(karton)plaat bedoeld voor gebruik in de binnenafbouw. Ze is samengesteld uit een kern van onbrandbaar gips, omhuld met een speciaal, sterk karton en wordt geproduceerd volgens NBN EN 520:2009.

De plaat wordt gekenmerkt door een toevoeging van waterafstotende en bijzondere additieven in de kern van de plaat voor een vertraagde wateropname.

De Gyproc® WR plaat draagt het Cradle to Cradle label en is gecertificeerd voor zijn grondstoffen, recycleerbaarheid en productieproces.

| | |
|--------------------------------|---|
| Toepassing en voordelen | <p>De Gyproc® WR plaat wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor toepassing in constructies (Gyproc® wanden, voorzetwanden en plafonds) met een hogere weerstand tegen vocht; • voor toepassing in lokalen met een tijdelijk hogere relatieve vochtigheid, in zogenaamde «natte cellen» zoals badkamers, douchecellen, keukens, ...; • voor muurbekledingen op een metalen of houten onderstructuur; • voor plafondbekledingen op een metalen of houten onderstructuur; • als ondergrond voor betegeling; • om te verwerken met eenvoudig gereedschap; • voor directe afwerking. |
| Kleur van de plaat | <ul style="list-style-type: none"> • Voorzijde: groen karton • Rugzijde: grijs karton |

Technische data

| Normering | | |
|--------------------------|-----------------|---|
| Type | NBN EN 520:2009 | gipskartonplaat type H2 H2: geïmpregneerde gipsplaat met vertraagde wateropname: gemiddelde wateropname max. 10% en wateropname aan oppervlak max. 220 g/m ² |
| | DIN 18180:2007 | GKBI |
| Reactie bij brand | NBN EN 520:2009 | A2-s1, d0 |

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

| Vorm, afmetingen en stapeling | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| Plaattype | Vorm van de boorden | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Stapeling |
| Gyproc® WR - H2 | ABA * | 9,5 | 600 | 2600 | 52 |
| Tolerantie | NBN EN 520:2009 | ±0.5 | +0/-4 | +0/-5 | |

* De kopse kanten van de ABA-platen zijn gesneden (GBC).

| Gewicht | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Densiteit | NBN EN 520:2009 | Geen eisen gesteld kg/m ³ |
| Oppervlaktegewicht (Streefwaarde) | dikte 9,5 mm | 7,60 kg/m ² - 600 mm |

| Sterkte | | | | |
|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| Breuksterkte | NBN EN 520:2009 | Dikte (mm) | Langs (N) | Dwars (N) |
| | | 9,5 | ≥ 400 | ≥ 160 |

| Thermische eigenschappen | | |
|--|-----------------|------------------------------|
| Thermische geleidbaarheid λ | NBN EN 520:2009 | 0,25 W/(m.K) |
| Specifieke warmte capaciteit c | bij 20°C | 0,96 kJ/(kg.K) |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt tg _v temperatuurschommelingen | bij 65 % R.V. | 5 x 10 ⁻⁶ m/(m.K) |

| Hygroscopische eigenschappen | | |
|---|-----------------|---|
| Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ | NBN EN 520:2009 | 10 |
| Waterdampdiffusieweerstand μd | dikte 9,5 mm | 0.095 m |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt tg _v wisselende luchtvochtigheid | bij 20°C | 7 x 10 ⁻⁶ m/(m.%R.V.) |
| Luchtdoorlaatbaarheid | NBN EN 520:2009 | 1.4 x 10 ⁻⁶ m ³ /(m ² .s.Pa) |

Plaatbedrukking

| | |
|-----------|---|
| Rugzijde* | De longitudinale markering in het blauw bevat o.a.: <ul style="list-style-type: none"> Gyproc® WR C2C Productiedatum en -uur CE symbool |
|-----------|---|

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • EN 520: type H2 • A2-s1, d0 (B) • DOP nummer |
| Langskant | <p>De langskant markering in het blauw bevat o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gyproc® WR • C2C • ABA • Dikte en Breedte |
| * Deze bedrukking waarborgt de identificatie, traceerbaarheid en origine van de Gyproc®-platen. | |

Bijkomende informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Voorzorgmaatregelen | Niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C. |
|----------------------------|--|

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

