

JointFiller Vario

Produit de jointoiment multi-usage à base de plâtre



JointFiller Vario est un produit de jointoiment à usage multiple, de très haute qualité et à très haute résistance, en poudre, à base de gypse enrichi d'additifs, suivant NBN EN 13963:2014.

JointFiller Vario est à mélanger avec de l'eau, durcit par prise, a un temps de séchage court (45 à 60 minutes) et a un retrait limité.

Description

Application et avantages	<p>JointFiller Vario est destiné à des applications universelles dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour le remplissage des joints entre plaques à bords droits ou coupés p.e. plaques perforées Rigitone®, plaques de fibro-plâtre Rigidur® et plaques de fibro-plâtre incombustible Glasroc® F, éventuellement en combinaison avec une bande d'armature papier P50 ; • pour le remplissage des têtes de vis ; • pour la mise en place de profilés de parachèvement (tels que Aqua Bead® et No-Coat®) ; • pour des travaux de réparation dans les plaques endommagées ; • pour le collage de moulures Gyproc® sur plaques Gyproc®.
Forme	Poudre
Couleur	blanc

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 13963:2014	4B type enduit de jointoiment pour plaque de plâtre
Réaction au feu	NBN EN 13963:2014	A1

Emballage et conservation				
Emballage et gerbage	Emballage	Contenu	Type pal	Conditionnement

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be



JointFiller Vario

Emballage et conservation			
	sac en papier	5 kg	Palette Euro 108
Conservation	Temps de conservation [mois]		Conditions de conservation
	12		dans l'emballage original fermé, à l'abri de l'humidité et du gel, à partir de la date renseignée sur l'emballage.

Caractéristiques de mise en œuvre	
Dosage de mélange	2.5 litres d'eau/sac 5 kg
Consommation	+/- 300 g/m ² en fonction de l'application
Durcissement	prise
Temps de mise en œuvre	45 à 60 minutes
Temps de séchage (délai d'attente)	+/- 1 heure
Température de mise en œuvre	Produit de jointoiment : > 7°C Support : 5°C - 30°C

Information additionnelle

Précautions	<p>Lire attentivement les informations techniques dans nos brochures système, ainsi que les instructions sur l'emballage.</p> <p>En cas d'application du JointFiller Vario directement sur du plâtre (bord GBC), pré traiter le support afin de réguler l'absorption.</p>
Mise en œuvre	Répondre la poudre de façon uniforme sur la quantité requise d'eau propre (5 kg de poudre sur 2,5 l de l'eau) et mélanger à l'aide d'une truelle ou d'un mélangeur. Laisser le tout reposer pendant quelques minutes et ensuite bien remélanger afin d'obtenir une pâte homogène. Utiliser le produit dans les 45 à 60 minutes.
Points d'attention	<p>Ne pas mélanger ni ajouter d'autres liants ou produits au JointFiller Vario.</p> <p>Ne pas appliquer le JointFiller Vario sur du ProMix Premium, JointFinisher Premium ou des surfaces peintes.</p> <p>Les fiches de sécurité de nos produits sont disponibles sur demande. Consulter notre service technique.</p>

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations. Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support. Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

