

ProMix Premium

Gebruiksklare universele voegspecie als eindlaag in het tweelagige ABA-voegstelsel



ProMix Premium is een universele, gebruiksklare witte voegpasta, op basis van kunsthars en voldoet aan NBN EN 13963:2014, dat handmatig of met Airless machine wordt aangebracht.

ProMix Premium verhardt door droging aan de lucht, heeft een zeer lange afbindtijd, een hoog vullend vermogen, en een zeer lage krimp.

ProMix Premium heeft een ultrafijne granulometrie, is licht en soepel smeerbaar waardoor het een zeer glad afwerkingsaspect oplevert; en vertoont geen verpoedering, waardoor het zich gemakkelijk laat schuren.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	<p>ProMix Premium wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor het vullen in 1 of 2 lagen van ABA-voegen van Gyproc® platen, in combinatie met een voegband (gaas G50 of papier P50) en van de schroefkoppen; • als eindlaag in het ABA-voegstelsel voor afwerkingsklasse F2 en F3, op JointFiller 45, 90 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium; • voor het egaliseren van kopse kanten en rechte boorden die werden voorbehandeld met Gyproc® Fillers; • voor het afwerken van afwerkingprofielen (zoals AquaBead® of Habito®); • voor kleine oppervlakkige herstellingen van Gyproc® platen; • voor het handmatig volledig uitvlakken van het gehele oppervlak van Gyproc® platen; • voor handmatige of machinale verwerking.
Vorm	Pasta
Kleur	wit

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 13963:2014	3A type voegproduct voor gipsplaten Voegproduct voor vullen en afwerken, luchtdrogend
Reactie bij brand	NBN EN 13963:2014	A2-s1, d0

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

09/12/2021



ProMix Premium

Verpakking en bewaring			
	emmer	20 kg	Euro Pallet 33
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities
	9		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	het product is gebruiksklaar
Verbruik	13 m ² /emmer (voegafwerking en skimmen) tot 60 m ² /emmer (vullen van de voegen)
Verharding	door contact met lucht
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd
Droogtijd (wachttijd)	24 tot 48 uur, volgens laagdikte en (klimaats)omstandigheden
Verwerkingstemperatuur	Voegproduct: > 7°C Ondergrond: 5°C - 30°C

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	Raadpleeg onze technische systeembrochures of onze website www.gyproc.be voor een optimale toepassing van wapeningsband of voegtechniek.
Verwerking	De pasta is gebruiksklaar; omroeren of aanlengen met water is niet nodig. Handmatig aan te brengen met behulp van een stalen pleisterspaan. Machinale verwerking in combinatie met een daarvoor geschikte Airless machine (werkdruk 180 à 210 bar).
Aandachtspunten	Meng ProMix Premium niet met bindmiddelen of andere producten. Na droging, de te schilderen of te behangen oppervlakken in hun geheel behandelen met een primer ter bevordering van een homogene absorptiegraad. Breng geen product op basis van gips (oa. JointFillers) aan op ProMix Premium. Bij behangwerken enkel lijmp producten op basis van methylcellulose gebruiken. Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.