

JointFiller Vario H

Waterwerend voegproduct op gipsbasis



JointFiller Vario H is een multifunctioneel, hoogwaardig, extra sterk, hydrofoob voegproduct in poedervorm, op basis van gips en toeslagstoffen en voldoet aan NBN EN 13963:2014.

JointFiller Vario H is aan te maken met water, verhardt door binding, heeft een korte afbindtijd (40 à 55 minuten) en een beperkte krimp.

Beschrijving

| | |
|--------------------------------|--|
| Toepassing en voordelen | JointFiller Vario H wordt universeel toegepast in de droge afbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor het gebruik in natte en vochtige ruimtes; • voor het vullen van voegen tussen Gyproc® WR en Glasroc® H platen, in combinatie met een glasvezel voegband H50; • voor het vullen van de schroefkoppen; • voor het herstellen van beschadigingen. |
| Vorm | Poeder |
| Kleur | wit |
| Herkomst | Saint-Gobain Rigips - Scholven (D) |

Technische data

| Normering | | |
|--------------------------|-------------------|---|
| Type | NBN EN 13963:2014 | 4B type voegproduct voor gipsplaten Voegproduct zonder voegband, zetting |
| Reactie bij brand | NBN EN 13963:2014 | A1 |

| Verpakking en bewaring | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------|
| Verpakking en stapeling | Verpakking | Inhoud | Type pallet | Stapeling |
| | papieren zak | 5 kg | Euro Pallet | 216 |
| Bewaartijd | Bewaartijd [maanden] | | Bewaarcondities | |

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

28/09/2022



JointFiller Vario H

Verpakking en bewaring

| | | |
|--|----|--|
| | 12 | in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking. |
|--|----|--|

Verwerkingseigenschappen

| | |
|-------------------------------|--|
| Mengverhouding | 2.3 liter water/zak 5 kg |
| Verbruik | +/- 300 g/m ² afhankelijk van de toepassing |
| Verharding | door binding |
| Verwerkingstijd | 40 tot 55 minuten |
| Droogtijd (wachttijd) | +/- 1 uur |
| Verwerkingstemperatuur | Voegproduct: > 7°C Ondergrond: 5°C - 30°C |

Bijkomende informatie

| | |
|----------------------------|---|
| Voorzorgmaatregelen | <p>Lees aandachtig de technische informatie in onze systeembrochures, alsook de instructies op de verpakking.</p> <p>De blootgestelde kern van de plaat (GBC boord) dient te worden voorbehandeld vooraleer JointFiller Vario H wordt aangebracht, teneinde de absorptie te verminderen en de hechting te verbeteren.</p> |
| Verwerking | Strooi het poeder gelijkmatig in de benodigde hoeveelheid water (verhouding 5 kg poeder op 2,3 l water) en meng met een troffel of mixer tot een pasta bekomen wordt. Laat enkele minuten rusten en meng nogmaals door tot een klontervrije pasta. De aangemaakte pasta verwerken binnen de 40 à 55 minuten. |
| Aandachtspunten | <p>Meng JointFiller Vario H niet met bindmiddelen of andere producten.</p> <p>Breng JointFiller Vario H niet aan op ProMix Premium, JointFinisher Premium of geveerde oppervlakken.</p> <p>Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.</p> |

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.