

Profile mural vertical CW.. C5-M

Profilé mural vertical résistant à la corrosion



Le profilé mural vertical CW C5-M résistant à la corrosion est un profilé C vertical en couleur bleu à utiliser en combinaison avec les plaques Gyproc® destinées au parachèvement à sec, en acier thermozingué selon la norme DIN 18182-1:2015 conforme à la classe de corrosion C5-M selon la norme NBN EN ISO 12944-5:2007.

Le profilé résistant à la corrosion CW C5-M a une épaisseur de l'acier de 0,6 mm, une hauteur à bride de 50 mm et est perforé en H pour permettre de passer des conduites.

Description

Application et avantages	Le profilé mural vertical CW C5-M résistant à la corrosion est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : <ul style="list-style-type: none"> • dans des conditions humides à très humides ; • comme profilé vertical pour des cloisons et doublages ; • comme profilé porteur pour des plafonds autoportants.
Couleur	bleu

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14195:2015	élément d'ossature métallique type C
Matériel	NBN EN 14195:2015	acier thermozingué avec protection anticorrosion complémentaire
Coating	NBN EN ISO 12944-5:2007	C5-M
Réaction au feu	NBN EN 13501-1:2010	A1

Forme et dimensions					
Type de profilé		H1 [mm]	H2 [mm]	Base [mm]	Longueur [mm]
CW50 C5-M		50	50	48,8	3000
				48,8	4000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

Profile mural vertical CW.. C5-M

Forme et dimensions

Type de profilé		H1 [mm]	H2 [mm]	Base [mm]	Longueur [mm]
				48,8	4000
Tolérance	NBN EN 14195:2015	±0.2	±0.2	±0.2	-3/+3
Epaisseur du métal [mm]	NBN EN 14195:2015	0,6	Tolérance	-0,06/+0,06	

Emballage

Type de profilé	Emballage	Nombre par emballage	Nombre d'emballages par pal
CW50 C5-M	botte	8	16
			12
			8

Impression

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.